

#### SEIN SPEZIALGEBIET:

- Gebrauchsfertiger Holzkleim mit hervorragender Bindekraft, für Fenster- und Haustürenbau, Elementebau und Außenarbeiten. Für die Verleimung von Hart- und Weichholz, auch Exoten, Schichtstoffplatten, sowie für Furnier- und Kantenverleimung (außer PVC).
- Geprüft vom IFT Rosenheim. Erfüllt als Ein-Komponentenleim die DIN EN 204, D3 sowie auch die D4 Anwendungen in der Wasserfestigkeit.
- Temperaturbeständigkeit geprüft nach Klebefestigkeit ca. 7,5 N/mm<sup>2</sup> bei 80 C.
- Erfüllt die ITF-Richtlinie „Verklebung von Holzfenstern; Verklebung von Rahmenverbindungen“.

#### SEINE GESCHMEIDIGKEIT GEÖFFNET:

- 5-8 Min. (je nach Raumtemperatur)
- Weißpunkt: 4-5°C

#### SEIN EINSATZ:

- vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Falls ER zu kalt ist oder Frost erfahren hat, langsam im normal temperierten Raum auftauen lassen und vor Gebrauch gut umrühren.
- Der STARKE muss wieder homogen werden. Frostbeständig bis -30°C, vor Dauerfrost schützen.

#### SEIN AUFENTHALTSORT

- Kühl aber frostfrei, 1 Jahr, nicht mit Eisen in Berührung bringen.

#### ACHTUNG

Verursacht schwere Augenreizung.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.  
Enthält Konservierungsmittel:  
Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT).  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

#### BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.




# Der Starke

**Holzleim D3 – DER HÄLT!**  
Gebrauchsfertig für Fenster, Türen, Außenarbeiten  
wetterfest, wasserfest, winterfest, temperaturbeständig


500 g



In-/Outdoor



wasserresistent



Aushärtung  
20-30 Minuten



**WERKZEUG  
WELTEN** GMBH

A project of  
WZW werkzeugwelten GmbH  
Pflafertalstr. 71, D-66399 Mandelbachtal  
+49 6803 3913280

**WFix**

